ZORELOR S.A. Zurrupitieta,24 * 01015 VITORIA (SPAIN) * Att. Cliente: +034.945.292.500

3326 // PKONS AUTONIVELANTE

DESCRIPCION

Mortero autonivelante monocomponente a base de cementos especiales, áridos y fibras seleccionadas para la reparación y alisado de pavimentos de hormigón y suelos en general.

APLICACIONES

Restauración y reparación de pavimentos horizontales de hormigón desconchados y agrietados, estructuralmente sólidos.
Reparación de grandes superficies de hormigón que precisen de una capa de nivelación de pocos milímetros:
Obtención de pavimentos autonivelantes.

PROPIEDADES

- Monocomponente, sólo precisa agua para el amasado.
- Elevada capacidad autonivelante, no precisa alisado posterior.
- Gran resistencia al impacto.
- Alta resistencia a la abrasión, rayos ultravioleta y a la acción del hielo y la sal del deshielo.
- RENDIMIENTO: 2 kg. por metro cuadrado por milímetro de espesor

MODO DE EMPLEO

Eliminar de la superficie toda clase de polvo, suciedad, residuos de hormigón y lechada de cemento. El hormigón desintegrado debe quitarse hasta llegar al estructuralmente sólido.
Verter en un recipiente limpio entre 4,8 y 5 litros de agua por cada 25 kg de producto. Añadir el cemento mientras se bate con un mezclador de baja velocidad, amasar durante un minuto hasta obtener un mortero fluido y sin grumos. Dejar reposar 5 minutos y agitar de nuevo brevemente.
Antes de verter el mortero se debe humedecer la superficie hasta que quede saturada de agua pero sin encharcarse.
Como imprimación para mejorar el anclaje, aplicar una lechada más fluída del propio producto. Verter el PKONS AUTONIVELANTE cuando la lechada haya perdido el brillo (unos minutos) y extender con rastrillo de goma. Se dispone de 30 minutos antes del comienzo del fraguado para pasar un rodillo de púas para asentar el material y eliminar las burbujas.
Aplicar en espesores comprendidos entre 5 y 8 mm.

PRECAUCIONES

No aplicar por debajo de 5 ºC, ni sobre superficies heladas, o si se prevé que hiele en las siguientes 24 horas. Evitar aplicaciones por encima de 40 ºC. No utilizar compuestos de curado.
No aplicar espesores superiores a 8 milímetros
No aplicar sobre asfalto, madera, soportes metálicos o pintados.
Extender en tramos delimitados con anterioridad (inferiores a 40 m^2), respetando las juntas de dilatación. Utilizar guantes de protección. Mantener herméticamente cerrados los recipientes.
Para su eliminación, someterse a las reglamentaciones locales y nacionales.
Para más detalles, existe HOJA DE SEGURIDAD disponible.
Consumir preferentemente antes de 1 año de la fecha de fabricación.

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales, no pudiendo asumir responsabilidades derivadas de un mal empleo, o aplicación incorrecta del producto.
La compra del producto implica la aceptación de estas condiciones. REV.00